

CEMENTOVÉ SUSPENZIE ZVÝŠENEJ CHEMICKÉJ ODOLNOSTI

CEMENT SUSPENSIONS OF INCREASED CHEMICAL RESISTANCE

Ivan Janotka,
Antonín Špaček

Cementové suspenzie pre tesniace účely slúžiaci na ochranu životného prostredia nachádzajú hlavné použitie v konštrukciach podzemných stien a injekčných dôln. Suspenzie na báze cementu a bentonitu sú problematické z pohľadu ich odolnosti proti účinku agresívneho prostredia a tým aj životnosti. Riešenie ponúka parciálna náhrada bentonitu mletým zeolitom alebo jeho úplná náhrada dvojzložkovou protikoróznou prímesou zeolitu a kremičitého úletu, ktoré preukazujú zvýšenú odolnosť proti účinku uhličitých, kyslých a síranových vôd.

Cement suspensions for sealing purposes serving for the life environment protection are applied in constructions of slurry cut-off walls and grouting barriers. However, bentonite – cement materials are problematic from the point of view of their resistance against aggressive environments, and hence also durability. A solution is offered by the partial replacement of bentonite by ground zeolite or its total replacement by two – component additive consisting of zeolite and silica fume, which has evidently increased resistance against CO_2 – saturated, acidic, and sulphate waters.

Cementové suspenzie sú stavebnou látou často používanou, najmä v konštrukciach podzemných stien, zálievok a injekčných zmesí, napr. pilót a kotiev, ďalej pri spevňovaní rozličných zemín a odpadov, ale aj na injekčné zmesi na ochranu predpätej výstuže kálových dutín [1].

V minulosti sa cementové suspenzie prípravovali z īu napr. bentonitu, hydraulického spojiva, tesniacich a stekutujúcich prísad a regulátorov tuhnutia. Ich nevýhodou je nízka pevnosť aj chemická odolnosť zapričinená prítomnosťou bentonitu ako zložky zmesi. Bentonit sice zabezpečuje dosiahnutie výborných reologických vlastností čerstvej suspenzie, ale negatívne vplyva na vlastnosti zatvrdenutej zmesi. Nezúčastňuje sa priamo hydratačnej reakcie v cemento-

vej matrici, ale tejto reakcii zabraňuje. Bentonit nepodporuje tvorbu mikroštruktúry cementového kameňa, ktorá zabezpečuje zvýšenú chemickú odolnosť suspenzie. Predmetom nášho výskumu bola preto náhrada bentonitu látkami, ktoré zachovajú jeho výhodné účinky na vlastnosti čerstvých suspenzií, ale aj aktívne vstúpia do hydratačného procesu cementu zvýšením pevnosti a chemickej odolnosti. Medzi tieto prímesi patria látky s puzolánovou aktivitou: mletý zeolit a kremičitý úlet. Tie znižujú obsah voľného $\text{Ca}(\text{OH})_2$ cementovej matrice, ktorý najintenzívnejšie podlieha chemickému náporu pre kryštaličký habitus jeho častíc. Mletý zeolit a kremičitý úlet súbežne podporujú vznik géllovej štruktúry hydratovanej C-S-H a C-A-H fázy, ktorá má rozhodujúci vplyv na zvýšenie pevnosti a odolnosti zatvrdenutej suspenzie proti účinku agresívneho prostredia.

Naše experimenty dokázali, že mletý zeolit a kremičitý úlet zvyšujú odolnosť zatvrdenutej suspenzie proti uhličitej, kyslej a síranovej korózii. Ďalšie zvýšenie ich odolnosti proti účinku uhličitých a kyslých vôd sa dosiahne prímesou jemného železného prášku. Ten v čerstvej suspenzii nesedimentuje a nezhoršuje odolnosť proti síranovej korózii, kde je jeho prítomnosť vzhľadom na charakter síranovej agresivity zbytočná. Reakciu s kyslým agresívnym prostredím v prítomnosti kyslíka sa železný prášok oxiduje za tvorby objemných géllovcích oxidov a hydroxidov železa prípadne až kalciumferithydrátov. Tieto utesňujú pory a kapiláry cementového kameňa a tým zoslabujú prienik agresívnej kyslej vody dovnútra zatvrdenutej suspenzie. Železny prášok sa vlečuje v povrchovej vrstvičke cementového kameňa, v tzv. zóne korózie do vytvorennej géllovej mikroštruktúry C-S-H a C-A-H ako hydratovaná Fe – fáza. Jeho negatívny vplyv na pevnosť suspenzie je zanedbatelný.

Tvorba géllovcích hydratačných produktov prímesou zeolitu, kremičitého úletu a železného prášku vytvára predpoklady pre nárast chemickej odolnosti. Géllové pory, na rozdiel od väčších pór kapilárnych, sa nezapĺňajú pri chemickom nápore agresív-


nou vodou, zatiaľ čo v kapilárnych pôroch prebieha chemická reakcia agresívneho média s cementovým kameňom, teda jeho korózia.

PREHĽAD DOTERAJŠÍCH POZNATKOV

Pri posudzovaní možností zvyšovania chemickej odolnosti zatvrdenutých cementových suspenzií použitím mletého zeolitu, kremičitého úletu a železného prášku sa vychádzalo z výsledkov sledovania chemickej odolnosti, ktoré sa získali pri použití cementových málta a betónov [5 a 6]. Len menšia časť poznatkov sa získala priamo zo sledovania zatvrdenutých cementových suspenzií [1 až 4].

Vplyv mletého zeolitu z Nižného Hrabovca na odolnosť málta proti účinku síranov bol preukázaný. Príčinou nárastu chemickej odolnosti je znižovanie obsahu voľného $\text{Ca}(\text{OH})_2$ v cemento-puzolánovej kaši v dôsledku jeho viazania puzolánovou prímesou a ďalej súčasné zintenzívnenie povrchovej absorpcie chemicky neviazaného $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ako aj výrazné obmedzenie pohyblivosti Ca^{2+} iónov v zatvrdenutej kaši. Vplyvom týchto činiteľov dochádza v zatvrdenutej cemento-puzolánovej kaši k veľmi výraznému obmedzeniu možnosti vytvárania etringitu a sadrovca ako príčin korózie.

Ochranný účinok práškových železných prímesí v kyslom prostredí spočíva v tom, že v prítomnosti kyslíka nastáva v pov-



Obr. 1 Nárast objemu reakčných produktov v násobkoch pôvodného objemu častic neskorodovaného železa

Fig. 1 Growth in volumes of reaction products in multiples of the origin volume of uncorroded iron particle

Tab. 1 Chemické zloženie použitého cementu, zeolitu a kremičitého úletu
 Tab. 1 Chemical composition of the cement, zeolite and silica fume employed

Zložka	Obsah zložky [% hm]		
	portland. cem.	zeolit	kremičitý úlet
Nerozpustný zvyšok	1,84	–	–
SiO ₂	19,28	66,60	96,39
Al ₂ O ₃	6,31	12,85	0,68
Fe ₂ O ₃	3,72	1,56	0,40
CaO	60,98	6,27	0,94
MgO	1,69	1,40	0,20
SO ₃	2,53	0,04	0,26
Na ₂ O	0,31	0,64	0,10
K ₂ O	0,90	2,84	0,44
Strata žíhaním	1,77	8,11	0,59

Tab. 2 Základné vlastnosti cementu CEM I 42,5 R
 Tab. 2 Basic properties of the cement of CEM I 42,5 R class

Špecifický povrch [m ² /kg]	336
Hustota [kg/m ³]	3140
Mineralogické zloženie (Bogue) [% hm]	
C ₃ S	46,7
C ₂ S	20,1
C ₃ A	10,4
C ₄ AF	11,3
Voda normálnej konzistencie [% hm]	27,2
Tuhnutie	
počiatok [h; min]	3; 15
koniec [h; min]	4; 25

Tab. 3 Základné vlastnosti bentonitu z lokality Most (ČR)
 Tab. 3 Basic properties of the bentonite from a deposit near Most (Czech R.)

Zloženie [%]	Atterbergove medze a jemnosť častic [%]
Vlhkosť (100 °C)	7,82
Strata žíhaním (1 000 °C)	8,34
SiO ₂	43,09
CaO	4,56
MgO	2,58
Al ₂ O ₃	17,70
Fe ₂ O ₃	15,32
SO ₃	0,58
Medza tekutosti	620
Medza plasticity	45
Číslo plasticity	575
Obsah častic bentonitu	
o velkosti d	
nad 0,06 mm	12
medzi 0,06 – 0,002 mm	76
pod 0,002 mm	12

chových vrstvách cementového kameňa proces korózie Fe-prímesi. Vytvárané koloidné gélkové zlúčeniny že eza rňajú podstatne vyšší objem pri pcovnánii s objemom pôvodného železa. Vzniknuté produkty utesňujú póry a kapilárny cementového kameňa, obr. 1. Predpokladá sa, že prvotné produkty korózie železa – oxidy, hydroxidy a hydráty oxidov, reagujú ďalej s Ca(OH)₂ cementovej matrice a vytvá-

Tab. 4 Chemické zloženie železného prášku MC 30 podľa STN 41 8004

Tab. 4 Chemical composition of the iron powder MC 30 according to STN 41 8004 Standard

Zložka	C	Mn	Si	P	S	Ostatné prvky	Fe
Maximálny obsah zložky [% hm]	0,30	0,40	0,05	0,03	0,03	0,06	zvyšok

rajú gélkové a tým chemicky odolné kalciumferithydráty.

Kremičitý úlety charakterizuje predovšetkým ich relatívne nízka synpá hmotnosť v pôvodnom nezuhutnenom stave (150 až 250 kg/m³). Malý rozmer častíc, približne 0,1 až 0,2 µm, a ich guľovitý tvar ako aj vysoký špecifický povrch úletov od 15 000 do 25 000 m²/kg vplýva priaživo na vlastnosti čerstvých aj zatvrdených suspenzií. To umožňuje pripravovať cementové suspenzie postačujúcej stability a čerpateľnosti aj bez prídavku bentonitu. Intenzívna puzolánová reakcia SiO₂ mikročastic úletu s voľným Ca(OH)₂ za vzniku gélowej C-S-H hydratačnej fázy pri znižovaní celkového objemu mikropórov a polomeru mediánu mikropórov zvyšuje chemickú odolnosť cementových suspenzií.

Výsledky sledovania maltových vzoriek s prídavkom kremičitého úletu ukázali, že zvýšenie síranovzdornosti závisí od rozličných spolupôsobiacich činidel, a to:

- síranovzdornosti samotného použitého cementu,
- druhu a koncentrácie agresívnych roztokov,
- veľkosti skúšobnej vzorky.

Najvýraznejšie zvýšenie síranovzdornosti málta pri dávke 15 % hm kremičitého úletu v roztoku Na₂SO₄ sa zistilo pri použíti portlandského cementu s obsahom 12 % C₃A, menšie u portlandského troskového cementu a najmenšie pri použíti síranovzdorného cementu s obsahom 2,1 % C₃A. Uvedená závislosť sa preukázala aj v prípade vzoriek uložených v roztoku MgSO₄ a (NH₄)₂SO₄. Skúmanie vplyvu troch druhov síranových roztokov s rovnakou koncentráciou síranových iónov (33 800 mg/l) potvrdilo, že v prípade viazania síranov na Mg²⁺ alebo NH₄⁺ sú tieto roztoky podstatne agresívnejšie pri porovnaní s roztokom síranu sodného. Požitívny vplyv kremičitého úletu na síranovzdornosť málta je pri ich vystavení účinku horečnatých a amoniakálnych roztokov, pri rovnakej koncentrácií síranov, menej výrazný ako v prípade síranu sodného. Toto zniženie je zreteľnejšie pri vyšších koncentráciach síranových roztokov. Pri vzorkách s prierezom 40 x 40 mm sa pozitívny vplyv kremičité-

ho úletu prejavil viac ako pri vzorkách prierezu 20 x 20 mm.

Výsledky zvyšovania chemickej odolnosti zatvrdených cementových suspenzií použitím kombinovaných protikoróznej prímesí, priebehy zmien pevnosti a dynamického modulu pružnosti trámčekov exponovaných v kyseline chlorovodíkovej, uhličitom aj síranovom roztoku, ukázali, že chemická odolnosť sa môže dávkovaním prímesí zvyšovať. Preukázalo sa, že železný prášok evidentne spomaľuje proces uhličitej a kyslej korózie, pričom neznižuje síranovzdornosť cementovej suspenzie.

Zeolit sa používa nielen ako stabilizačná prímes na čiastočnú alebo úplnú nahradu bentonitu, ale aj na zvýšenie chemickej odolnosti zatvrdených suspenzií dokonca aj pri zvýšených vodných súčiniteloch suspenzií [3].

V cemento-zeolitových suspenziách sa intenzívnu väzbou volného vápna zeolitom vytvárajú hydratačné produkty bohaté na kalciumsilikáty a kalciumaluminát. Tým sa redukuje obsah voľného Ca(OH)₂, ktorý ostáva k dispozícii pre tvorbu sadrovca a etringitu ako hlavnej príčiny síranovej korózie cementového kameňa [4].

Vysvetlenie účinku mletého zeolitu a zeolitového piesku na odolnosť málta proti 0,5 až 1,5% roztoku kyseliny chlorovodíkovej prináša práca [5]. Zeolitový cement a piesok potláčajú typické symptómy kyslej korózie ako je rozpúšťanie hydratačných produktov a ich vylúhovanie. Mletý zeolit zvyšuje síranovzdornosť málta v dôsledku [6]:

- znižovania koncentrácie obsahu C₃A v cemente prímesou zeolitu ako náhrady za cement,
- zniženia obsahu voľného Ca(OH)₂ v zatvrdenom cementovom kameni puzolánovou reakciou zeolitu,
- schopnosti zeolitu vymieňať ióny Ca²⁺ za iné,
- zmeny v pôrovej štruktúre cementového kameňa s výraznou konverziou kapilárnych pôrov na géllové pôry. Kapilárne pôry sú otvorené pre síranový roztok, zatiaľ čo géllové pôry nie.

Pozitívny vplyv mletého zeolitu na spomalenie procesov síranovej korózie sa vysvetľuje tak, že dutiny a kanálky vo vnútorn-

nej stavbe zeolitu poskytujú záložný priestor pre kryštalizáciu objemných produktov korózie, [7]. To značí, že mletý zeolit v cementovom kameni by mohol pôsobiť obdobným spôsobom ako prevzdušňovacie prísady. Táto zaujímavá domnieka sa doteraz experimentálne neoverila. Okrem tesniaceho účinku zeolitu v cementových zmesiach zistené výsledky preukazujú aj ich schopnosť viazať ióny ľahkých kovov. Cemento-zeolitové zmesi preukazujú doстатčnú pasivačnú schopnosť vzhľadom k ochrane oceľovej výstuže.

MATERIÁLY

K príprave cementových suspenzií sa použil portlandský cement CEM I 42,5 R z cementárne Rohožník. Chemické zloženie cementu uvádza tabuľka 1 a jeho základné vlastnosti sú v tabuľke 2.

Použitý neupravovaný bentonit bol z lokality Most (ČR). Základné vlastnosti mosteckého bentonitu sú v tabuľke 3. Prvou protikoróznou a stabilizačnou prímesou bol prírodný jemno mletý zeolit, druhou kremičitý úlet z výroby silícia. Chemické zloženie zeolitu a úletu uvádzajú tabuľka 1. Zeolit pochádza z ložiska v Nižnom Hrabovci, ktoré obhospodaruje cementáreň v Bystrom a kremičitý úlet pochádzal z výroby silícia v kovohutiach v Mníšku pod Brdy (ČR). Treťou prímesou bol jemný železný prášok MC 30, druh -0,045 podľa STN 41 8004:1968. Chemické a granulometrické zloženie železného prášku prezentujú tabuľky 4 a 5.

POUŽITÝ POSTUP

Čerstvé zmesi sa pripravili štandardným spôsobom na miešačke používanej pre stanovenie pevnosti cementu s pomery suché zložky : voda rovným 1 : 1 hmotnostne.

U zmesí obsahujúcich železný prášok sa očakávala možná sedimentácia prášku v čerstvej zmesi. Sledovala sa tak, že čerstvá suspenzia sa naliala do valca výšky 1 000 mm a svetlosti 50 mm. Po vytvrdnutí zmesi sa valec rozdelil na 3 rovnaké časti s dĺžkou 333 mm a porovnávala sa objemová hmotnosť častí.

Po 48 hodinách základného ošetrovania vo vlhkom prostredí so 100% relatívnu vlhkostou pri teplote 20 °C sa skúšobné teliesa po odformovaní (trámčeky veľkosti 20 x 20 x 120 mm a kocky o hrane 20 mm) uložili do vody a agresívnych roztokov. Agresívny uhličitý roztokom bola vodovodná voda, sýtená

oxidom uhličitým z tlakových nádob. Vstupná prechodná tvrdosť vody činila 10,4 °N. Roztok sa vymenil, keď jeho prechodná tvrdosť dosiahla hodnoty 35 °N. Priemerný obsah agresívneho CO₂ vo vode bol 50 mg/l. Kyslým roztokom bol roztok kyseliny chlorovodíkovej o pH = 4, ktorý sa vymenil, keď jeho acida poklesla o 20 %. Na sledovanie síranovzdornosti skúšobných vzoriek sa použil roztok 10% síranu sodného

Tab. 5 Granulometrické zloženie železného prášku MC 30, druh -0,045 podľa STN 41 8004

Tab. 5 Granulometric composition of the iron powder MC 30, type -0.045 according to STN 41 8004 Standard

Maximálna dĺžka strany oka sita [mm]	0,06	0,045
Nadsitný podiel [% hm]	0 – 10	5 – 20
Podsitný podiel [% hm]	–	80 – 95

Tab. 6 Objemové hmotnosti zatvrdených cementových suspenzií z rozličných časť sedimentačného valca

Tab. 6 Volume density of the hardened cement suspensions from various parts of the settlement cylinder

Časť zo sedimentačného valca	Objemová hmotnosť [kg/m ³] – druh suspenzie	
	porovnávacia bez železného prášku (cement, vápenný hydrát, bentonit)	so železným práškom (cement, mletý zeolit, vápenný hydrát, železný prášok)
vrchná	1 261	1 352
stredná	1 260	1 353
spodná	1 263	1 355

Tab. 7 Fyzikálno-mechanické charakteristiky zatvrdených cementových suspenzií uložených 180 dní vo vodovodnej vode

Tab. 7 Physico-mechanical characteristics of the hardened cement suspensions kept for 180 days in water

Cementová suspenzia	Doba uloženia [dny]	Pevnosť v tlaku [MPa]	Dynamický modul pružnosti [GPa]	Zmena hmotnosti [% hm]
s bentonitom (B) (porovnávacia)	2	1,0	0,9	- 0,65*
	28	3,4	4,3	
	180	6,1	5,8	
zeolít (Z) : úlet (Ú) = 3 : 1 (hmotnostne)	2	1,2	1,5	+ 1,50
	28	5,9	7,5	
	180	14,1	10,8	
Z : Ú = 3 : 1 + železný prášok (Ž)	2	1,2	1,5	+ 1,65
	28	5,1	6,8	
	180	13,8	9,6	
Z : Ú = 1 : 3	2	1,6	1,6	+ 1,70
	28	5,8	5,8	
	180	14,0	8,9	
Z : Ú = 1 : 3 + Ž	2	1,6	1,6	+ 2,10
	28	6,1	7,8	
	180	15,4	9,4	

* V prípade cemento-bentonitovej suspenzie sa zistilo slabé vylúhovanie vzorky spojené s úbytkom hmotnosti.

(Na₂SO₄) s koncentráciou SO₄²⁻ iónov 67 600 mg/l. Roztoky boli počas expozičie skúšobných telies v stacionárnom stave. Ich teplota bola 20 ± 2 °C, pričom sa udržiaval konštantný pomer medzi objemom skúšobných telies a objemom roztokov 1 : 30.

Rýchlosť korózie vzoriek sa sledovala bežnými metódami stanovením zmien fyzikálno-mechanických vlastností. Odolnosť zatvrdených suspenzií zvýšenej chemickej

odolnosti sa porovnávala s odolnosťou suspenzie s obsahom bentonitu o nasledujúcom obsahu suchých zložiek: cement (76,2 % hm), vápenný hydrát (14,3 % hm) a bentonit (9,5 % hm). Zloženie cementových suspenzií zvýšenej chemickej odolnosti na báze mletého zeolitu, kremičitého úletu a železného prášku je predmetom know – how autorov a preto sa presne neuvádzá.

Tab. 8 Zmena pevnosti v tlaku a dynamického modulu pružnosti zatvrdených cementových suspenzií exponovaných v uhličitom roztoku

Tab. 8 Strength and elasticity modulus development of the hardened cement suspensions exposed to water saturated by CO_2

Cementová suspenzia	Doba uloženia [dňi]	Pevnosť v tlaku [MPa]	Dynamický modul pružnosti [GPa]
s bentonitom (B)	2	1,0	0,9
	180	3,6	1,4
zeolit (Z) : úlet (Ú) = 3 : 1 (hmotnostne)	2	1,2	1,5
	180	4,9	4,3
Z : Ú = 3 : 1 + železný prášok (Ž)	2	1,2	1,5
	180	8,1	4,8
Z : Ú = 1 : 3	2	1,6	1,6
	180	4,8	3,8
Z : Ú = 1 : 3 + Ž	2	1,6	1,6
	180	8,9	4,7

Tab. 9 Zmena pevnosti v tlaku a dynamického modulu pružnosti zatvrdených cementových suspenzií uložených v 10 % roztoku sŕanu sodného

Tab. 9 Strength and elasticity modulus growth of the hardened cement suspensions exposed to 10 % sodium sulphate solution

Cementová suspenzia	Doba uloženia [dňi]	Pevnosť v tlaku [MPa]	Dynamický modul pružnosti [GPa]
s bentonitom (B)	2	1,0	0,9
	180	4,4*	4,9*
zeolit (Z) : úlet (Ú) = 3 : 1 (hmotnostne)	2	1,2	1,5
	180	15,2	9,5
Z : Ú = 3 : 1 + železný prášok (Ž)	2	1,2	1,5
	180	15,0	9,3
Z : Ú = 1 : 3	2	1,6	1,6
	180	14,8	8,3
Z : Ú = 1 : 3 + Ž	2	1,6	1,6
	180	16,3	9,5

* Údaj po 30 dňoch expozície v sŕane, vzorky sa do 60. dňa v roztoku úplne rozpadli

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Stabilita čerstvých zmesí a vlastnosti vo vodnom uložení

Tabuľka 6 uvádzá objemové hmotnosti zatvrdených zmesí z vrchnej, strednej a spodnej časti sedimentačného valca bez obsahu jemného železného prášku a cementovej suspenzie s mletým zeolitom a železným práškom pri rovnakom súčinom vody : suché zložky = 1 : 1 hmotnosti. Z hodnôt objemovej hmotnosti je zrejmé, že v zmesi obsahujúcej železný prá-

šok nedochádza počas tuhnutia k jeho sedimentácii. To sa dá vysvetliť jemnosťou prášku s obsahom 80 až 95 % hm častic menších ako 45 μm a tiež relatívne nízkym merným objemom Fe-prášku vo volumnom zotrasenom stave (0,44 až 0,58 cm^3/g), ktorý je vyšší ako merný objem cementu (0,32 cm^3/g) a približne rovnaký ako merný objem mletého zeolitu (0,45 cm^3/g).

Tabuľka 7 uvádzá rozdiely v základných fyzikálno-mechanických vlastnostiach skúšobných cementových suspenzií uložených trvalo v nezávadnej vodovodnej vode. Náhradou bentonitu protikoróznu prímesou pozostávajúcou z mletého zeolitu a kremičitého úletu v hmotnostnom pomere 1 : 3 až 3 : 1 sa dosiahne zvýšenie pevnosti v tlaku viac ako na dvojnásobok. To je evidentný dôkaz pozitívneho účinku tejto dvojzložkovej prímesi na priebeh hydratačného procesu, tvorbu mikroštruktúry cementového kameňa a dosiahnuté pevnosti.

Odolnosť proti kyslému prostrediu

Na obr. 2 sú zobrazené zmeny hmotnosti troch druhov zatvrdených cementových suspenzií v uhličitom roztoku, a to porovnávacej bentonitovej suspenzie (B) a dvoch druhov suspenzií s mletým zeolitom (Z) a kremičitým úletom (Ú) s hmotnostnými pomery zeolitu a kremičitého úletu 3 : 1 a 1 : 3. Tretia zmes okrem zeolitu a kremičitého úletu obsahuje aj železný prášok (Ž). Z úbytku zmien na hmotnosť je zrejmé, že chemická odolnosť sa zvyšuje takto:

- cemento-bentonitová zmes (najnižšia)
- cementová zmes so zeolitom a úletom (vyššia)
- najmenšie úbytky hmotnosti a tým najväčšiu odolnosť preukázala cementová suspenzia v kombinácii prímesí mletý zeolit – kremičitý úlet – železný prášok.

Obrázok 3 znázorňuje zmenu hmotnosti cementových suspenzií v uhličitom roztoku, avšak s hmotnostným pomerom zeolitu ku kremičitému úletu 1 : 3. Vývoj pevnosti a dynamického modulu pružnosti týchto vzoriek prináša tabuľka 8. Zmenou hmotnostného pomeru mletého zeolitu a kremičitého úletu z 3 : 1 na pomer 1 : 3 sa vzhľadom k veľmi nízkej sypnej hmotnosti úletu (150 až 250 kg/m^3) značne posilnilo jeho objemové zastúpenie v cementovej suspenzii, čo ešte zvýšilo chemickú odolnosť suspenzie. Poradie zvyšovania odolnosti proti uhličitému roztoku je

rovnaké ako v prípade pomeru zeolitu a kremičitého úletu 3 : 1 (obr. 2), avšak ďalej sa zvýšila odolnosť zmesi so železným práškom. Zvyšovaním podielu kremičitého úletu v zmesi narastá objem mikropórov v zatvrdenutej suspenzii a znižuje sa aj medián polomeru mikropórov. Produkty korózie železného prášku – oxidy a hydroxidy železa, ich hydráty ako aj kalciumferithydráty – môžu pri hmotnostnom pomere zeolitu a kremičitého úletu 1 : 3 ľahšie a dokonalejšie vyplňovať mikropóry a utesňovať cementový kameň proti prenikaniu agresívneho média ako v prípade prevráteného pomeru týchto prímesí.

Obrázok 3 ukazuje priebeh zmien pevnosti v tlaku zatvrdených suspenzií obsahujúcich iba zeolit a železný prášok. Z porovnania zmien pevností v uhličitom roztoku a v roztoku kyseliny chlorovodíkovej o pH = 4 vyplýva, že pozitívny vplyv železného prášku na zvýšenie chemickej odolnosti je v kyseline chlorovodíkovej menej výrazný. Produkty korózie práškového železa sú v kyseline chlorovodíkovej s pH = 4 viac rozpustné a tým menej účinné. V uhličitom roztoku s pH = 6 sa tento jav nepozoroval.

Odolnosť proti účinku sŕanov

Obrázok 4 ukazuje priebeh zmien hmotnosti cementových suspenzií v 10% roztoku sŕanu sodného, a to tých istých skúšobných telies, ktorých zmenu hmotnosti v uhličitom roztoku znázorňuje obrázok 2. Z obrázku 4 vyplýva, že u porovnávacej bentonitovej suspenzie dochádza už po 30 dňoch expozície k prudkému nárastu hmotnosti a nakoniec k rozpadu vzoriek. Úplnou náhradou bentonitu mletým zeolitom a kremičitým úletom sa deštrukčný proces podstatne spomalil. Príavok železného prášku sŕanovzdornosť neovplyvnil. Zmenou pomeru miešania zeolitu a kremičitého úletu z 3 : 1 na 1 : 3 sa sŕanovzdornosť suspenzií nezvýšila ani nezvýšila. Zmeny pevnosti v tlaku a dynamického modulu pružnosti obsahujúce tabuľka 9.

Zvyšenie sŕanovzdornosti náhradou bentonitu mletým zeolitom a kremičitým úletom treba prisúdiť hlavne viazaniu voľného Ca(OH)_2 aktívnymi puzolánmi a v konečnom efekte vyššej mechanickej pevnosti zatvrdených suspenzií. Železný prášok na sŕanovzdornosť suspenzií nevplyňa, pretože v sŕanovom roztoku – na rozdiel od uhličitého roztoku a roztoku kyseliny chlorovodíkovej o pH = 4 – sa nevytvárajú

v povrchovej vrstve cementového kameňa hrdzavé produkty korózie železa.

ZÁVER

Experimentálne výsledky preukazovania odolnosti zatvrdnutých cementových suspenzií s obsahom bentonitu, mletého zeolitu, kremičitého úletu a železného prášku proti uhličitému roztoku, kyseline chlorovodíkovej a síranu sodnému dokazujú, že:


- Mletý zeolit a kremičitý úlet v hmotnosnom pomere 1 : 3 až 3 : 1 zvyšujú odolnosť suspenzií proti uhličitému roztoku a kyseline chlorovodíkovej. Extrémne narastá odolnosť proti náporu síranov pri porovnaní s cemento-bentonitovou suspenziou. Pridavkom jemného železného prášku k zeolitu a kremičitému úletu sa

Literatúra

- [1] Teržíjský I.: Těsnící a sorpční schopnost výplňových hmot podzemních stěn vůči průniku kontaminantů, Základání staveb, Česká geotechnická společnost ČSSI, Brno 2000, s. 86–90.
- [2] Janotka I., Špaček A.: Samotvrdnucé cementové suspenzie zvýšenej chemickej odolnosti. Stavivo 68 (1990), č. 9, s. 304–307
- [3] Janotka I., Špaček A., Jeřábek M.: Použitie cementovej suspenzie so zvýšenou chemickou odolnosťou. Stavebnicky časopis 40 (1992), č. 11, s. 681–697
- [4] Janotka I., Števula L.: Effect of Bentonite and Zeolite on Durability of Cement Suspension under Sulfate Attack. ACI Materials Journal, November – December 1998, pp. 710–715
- [5] Janotka I.: The influence of zeolitic cement and sand on resistance of mortar subjected to hydrochloric acid solution attack. Ceramics – Silikáty 43 (1999), č. 2, s. 61–66
- [6] Janotka I., Krajčí L.: Utilization of Natural Zeolite in Portland Puzzolan Cement of Increased Sulfate Resistance. In: Durability of Concrete. Proc. of the 5th Inter. Conf., Barcelona, Spain, 2000, Volume I, pp. 223–238
- [7] Janotka I., Špaček A., Dzivák M., Jeřábek M.: Zeolit – perspektívna surovina pre stavebnictvo. Geotechnika 4 (2001), č. 2, s. 27–30


Obr. 2 Vplyv mletého zeolitu (Z), kremičitého úletu (Ú) a železného prášku (Ž) na zmenu hmotnosti zatvrdnutých cementových suspenzií v uhlíctom roztoku

Fig. 2 The influence of ground zeolite (Z), silica fume (Ú) and iron powder (Ž) on the weight loss of the hardened cement suspension exposed to CO_2 – saturated water




Obr. 3 Vplyv mletého zeolitu (Z) a železného prášku (Ž) na odolnosť zatvrdnutých cementových suspenzií proti uhlíctemu roztoku a proti roztoku kyseliny chlorovodíkovej s pH = 4

Fig. 3 The influence of ground zeolite (Z) and iron powder (Ž) on the resistance of the hardened cement suspensions against CO_2 – saturated water and against hydrochloric acid solution with pH = 4



Obr. 4 Vplyv mletého zeolitu (Z), kremičitého úletu (Ú) a železného prášku (Ž) na zmenu hmotnosti zatvrdnutých cementových suspenzií exponovaných v 10 % roztoku síranu sodného

Fig. 4 The influence of ground zeolite (Z), silica fume (Ú) and iron powder (Ž) on weight growth of the hardened cement suspensions exposed to 10 % sodium sulphate solution



ďalej výrazne zvyšuje chemickú odolnosť proti uhličitému roztoku a kyseline chlorovodíkovej.

- Železný prášok MC 30 nesedimentuje v čerstvej cementovej suspenzii. Jeho pôsobením výrazne narastá odolnosť zatvrdnutých cementových suspenzií proti uhličitej a kysnej vode, pričom sa nezhoršuje síranzdornosť zmesi.
- Mletý zeolit a kremičitý úlet evidentne spomaľuje procesy korózie tvorbou objemných kryštalických solí ako aj procesy pri kombinovanom nápore koróziou výmenou iónov a tvorbou objemných kryštalických solí.
- Železný prášok spomaľuje koróziu cementového kameňa účinkom všetkých kyslých prostredí do pH minimálne 4.
- Cementové suspenzie obsahujúce mletý zeolit, kremičitý úlet a jemný želez-

ný prášok predstavujú zásadné zlepšenie chemickej odolnosti pri ich navrhovaní a využívaní v styku s kvapalným agresívnym prostredím v porovnaní s cemento-bentonitovými suspenziami.

Autori práce ďakujú Slovenskej grantovej agentúre VEGA za podporu tohto výskumu – grant č. 2/7035/22.

Ing. Ivan Janotka, CSc.
Ústav stavebnictva a architektúry, SAV
Dúbravská 9, 842 20 Bratislava
tel.: 00421 2 5942 7161
fax: 00421 2 5477 3548
e-mail: usarivan@savba.sk

Ing. Antonín Špaček, CSc.
Bagarova 14, 841 01 Bratislava 42
tel./fax: 00421 2 6428 1041